
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 6x7+WSC/49 stieples

Preces apraksts



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



Vispārējam pielietojumam





Standarts: EN 12385-4

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

Mazie diametri šādā konstrukcijā atrodami - **ROPETEX S49**

... *Read more*

Konstrukcija: 6x7-WSC
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0,55

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 6x7+WSC/49 stieples

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100404270160	4	1 960	Cinkota	sZ	12,2	6,91	Sausa	6,14
101100504270160	5	1 960	Cinkota	sZ	19	10,8	Sausa	9,6
101100604270160	6	1 960	Cinkota	sZ	27,4	15,6	Sausa	13,8
101100704270160	7	1 960	Cinkota	sZ	37,3	21,2	Sausa	18,8
101100804270160	8	1 960	Cinkota	sZ	48,7	27,6	Sausa	24,6
101101004270160	10	1 960	Cinkota	sZ	76	43,2	Sausa	38,4
101101104270160	11	1 960	Cinkota	sZ	92	52,3	Sausa	46,5
101101204270160	12	1 960	Cinkota	sZ	110	62,2	Sausa	55,3

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved